

[物理的性質(試験方法:JIS T 6505・練和物温度23°Cで測定)]

	ファストセット	ノーマルセット	スローセット
練和時間	30～40秒	30～40秒	30～40秒
トータル操作時間	1分20秒	1分45秒	2分10秒
	0.01mm	0.01mm	0.01mm
初期硬化時間	1分40秒	2分5秒	2分30秒
石こうとの適合性	適合	適合	適合
永久ひずみ	2.8%	2.8%	2.8%
弾性ひずみ	11.8%	11.8%	11.8%
圧縮強さ	0.9MPa	0.9MPa	0.9MPa

使用する石こうの種類：歯科用硬質石こう